



Super Guard



Scratch resistant



Suitable for bathrooms



INFORMACE O VÝROBKU | PRODUCT INFORMATION

Oblast použití Level of use	EN 685	23 - 31
Celková tloušťka Total thickness	EN 428	ca. 2,00 mm (80 mils)
Nášlapná vrstva Wear layer	EN 429	ca. 0,30 mm (12 mils)
PU ochrana nášlapné vrstvy Wear layer PUR treatment		Superguard®
Celková hmotnost g/m ² Total weight g/m ²	EN 430	ca. 3.240

VELIKOST & BALENÍ | SIZE & PACKING

Lamela A Planks A	EN 427	16,3 x 98,8 cm (6,42" x 38,90")
Dlažba A Tiles A	EN 427	32,9 x 65,9 cm (12,95" x 25,94")
Dlažba B Tiles B	EN 427	39,3 x 39,3 cm (15,47" x 15,47")
Počet lamel v balení A Box planks A	24 pcs/box	3,87 m ² /box (4,62 y ² /box)
Počet dlažeb v balení A Box Tiles A	18 pcs/box	3,9 m ² /box (4,67 y ² /box)
Počet dlažeb v balení B Box Tiles B	26 pcs/box	4,02 m ² /box (4,8 y ² /box)

VÝSLEDKY TESTŮ | TEST RESULTS

Reakce na oheň Inflammability	EN 13501	Bfl-S1
Odolnost proti poškrábání Scratch resistance	EN 660-2	Class T
Pravouhlost & Rovnost Squareness & straightness	EN 427	≤ 0,25 mm (Tiles B) ≤ 0,35 mm (Planks A & Tiles A)
Protiskluznost Slip resistance	EN 13893	DS
Omezení skluzu Slip restraint	DIN 51130	R9 / R10
Trvalá deformace Residual indentation	EN 433	≤ 0,10 mm
Odolnost na zatížení nábytkem Furniture leg resistance	EN 424	Velmi dobré Very good
Kroutivost Curling	EN 434	≤ 2 mm
Elektrický odpor Electrical resistance	EN 1081	≤ 10 ⁹ Ohm
Rozměrová stálost Dimensional stability	EN 434	Norm: ≤ 0,25 % Average result measured: ≤ 0,05 %
Tepelná izolace Heat insulation	EN 12524	0,25 w/(m.K)
Tepelný odpor R Thermal resistance R	ISO 8302	0,01 m ² .K/W
Elektrostatické chování Electrostatic performance	EN 1815	< 2 kV
Skupina formaldehydu Formaldehyde group	EN 717-1	E1
Zvuková izolace Acoustic insulation	ISO 717-1	4 dB
Odolnost na kolečkovou židli Castor chair resistance	EN 425	Bez trhlin, bez poškození No cracks, no damage
Odolnost proti skvrnám Stain resistance	EN 423	Velmi dobré Very good
Stálost na světle Light fastness	ISO 105 B02	≥6
Podlahové topení Underfloor heating	EN 12524	Vhodné, max 27°C Suitable, max 27° C
Odolnost vůči chemikáliím Resistance to chemicals	EN 423	Velmi dobré Very good
Záruka (rok) Warranty (year)		12 Residential 5 Commercial

Záruka se vztahuje na výrobní vady a na předčasné opotřebení způsobené standardním užíváním. | The warranty covers manufacturing defects and premature wear in the event of normal use



EN 14041 : 2004
06



Prkna, která znamenají domov

Podlahy Šesták s. r. o.
Business Park
Průmyslová 1472/11
102 19 Praha 10
IČO: 27226531
DIČ: CZ27226531

Tel.: +120 272 706 414
Fax.: +420 296 584 307
GE Money Bank 172403842/0600

E-mail: podlahy@jsi-sestak.cz
<http://www.podlahy-sestak.cz>
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 105910